Riga Nova

ORIGEM
Europa, Ásia

NOME CIENTÍFICO
Larix decidua, Mill. Larix europaea

NOMES MAIS COMUNS
Riga, Lariço

FAMÍLIA
Pinaceae

BORNE
Bem diferenciado

CERNE
COR: Castanho-terracota
VEIO/FIO: Direito.
GRÃO: Fino
TEXTURA: Média

PROPRIEDADES FÍSICAS

Densidade em verde (kg/m^3): 820
Densidade a 12% (kg/m^3): 600
Retração linear tangencial (t%): 8,2
Retração linear radial (r%): 4,2
Retração volumétrica para 1% de humidade (v%): 0,48
Contração de rutura à compressão axial (n/mm2): 52
Contração de rutura à tração axial (n/mm2): 99
Contração de rutura à flexão estática (n/mm2): 90
Módulo de elasticidade em flexão (n/mm2): 11.800
Dureza de monnin: 3,8

TRANSFORMAÇÃO

SERRAGEM: Fácil
SECAGEM: Normal, risco de deformações e fendas moderado
MAQUINAGEM: Regular
ACABAMENTO: Bom
COLAGEM: Regular
PREGAGEM: Boa
APARAFUSAMENTO: Bom

CLASSE DE UTILIZAÇÃO
Classe 3
Exterior, sem contacto com o solo

APLICAÇÕES
Aduelas
Escadas
Recipientes de produtos químicos
Caixilharia
Lambrins/Forros
Rodapés
Mobiliário de Interior e Exterior
Soalhos
Construção Naval
Portas
Vigamentos

Maia - Sede
Rua Conselheiro Costa Aroso, 313 - 4470-590 Moreira, Maia
T. +351 226 152 600 | F. +351 226 152 699
Email. info@jpleitao.pt

Delegações:
Palmela | Pombal | Amarante| Mirandela

Certificado PEFC
Este produto tem origem em florestas com gestão florestal sustentável e fontes controladas
PEFC
PEFC/13-31-134
www.pefc.org

FSC
www.fsc.org

A marca da gestão florestal responsável
FSC® C117739

MAIO DE 2018