Vidoeiro

ORIGEM
Europa

NOME CIENTÍFICO
Betula pendula

NOMES MAIS COMUNS
European Birch, Abedul, Bouveau

FAMÍLIA
Betulaceae

BORNE
Não se distingue

CERNE
COR: Branco creme a castanho claro
VEIO/FIO: Direito
GRÃO: Fino
TEXTURA: Fina

PROPRIEDADES FÍSICAS

Densidade em verde (kg/m^3): 801
Densidade a 12% (kg/m^3): 600 - 670
Retração linear tangencial (t%): 8
Retração linear radial (r%): 5
Retração volumétrica para 1% de humidade (v%): -
Contração de rutura à compressão axial (n/mm2): -
Contração de rutura à tração axial (n/mm2): -
Contração de rutura à flexão estática (n/mm2): -
Módulo de elasticidade em flexão (n/mm2): -
Dureza de monnin: -

TRANSFORMAÇÃO

SERRAGEM: Fácil
SECAGEM: Fácil, riscos de deformação mínimos
MAQUINAGEM: Satisfatória
ACABAMENTO: Bastante bom
COLAGEM: Bastante boa
PREGAGEM: Boa, necessita perfuração prévia
APARAFUSAMENTO: Bom, necessita perfuração prévia

CLASSE DE UTILIZAÇÃO

-

APLICAÇÕES

Mobiliário
Contraplacado

MAIO DE 2018

Maia - Sede
Rua Conselheiro Costa Aroso, 313 - 4470-590 Moreira, Maia
T. +351 226 152 600 | F. +351 226 152 699
Email. info@jpleitao.pt

Delegações:
Palmela | Pombal | Amarante| Mirandela

Certificado PEFC
Este produto tem origem em florestas com gestão florestal sustentável e fontes controladas
PEFC
PEFC/13-31-134
www.pefc.org

FSC
www.fsc.org

A marca da gestão florestal responsável
FSC® C117739